

Florex Primer



ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Το **FLOREX PRIMER** είναι διαφανές αστάρι βινυλικής βάσεως. Ασταρώνοντας την επιφάνεια με **FLOREX PRIMER** το ξύλο αποκτά **εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα** και **διατηρεί την αρχική του απόχρωση**. Εφαρμόζεται εύκολα και **στεγνώνει ταχύτατα**.

Συνιστώμενες χρήσεις

Χρησιμοποιείται σε ξύλινα δάπεδα και ξυλοκατασκευές εσωτερικού χώρου ως αστάρι του **FLOREX**.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρητίνη: Βινυλική ρητίνη	
Πυκνότητα: 0.91±0.01 gr/ml	(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01, 20°C)
Ιξώδες Παραγωγής: 30±5 sec	(DIN 53211/4 mm, 20°C)
Ιξώδες Έτους: 30±10 sec	(DIN 53211/4 mm, 20°C)
Στερεά κ.β.: 21±2%	(ΕΛΟΤ EN ISO 3251)
Στερεά κ.ό.: 13±2%	(ISO 3233)
Σημείο ανάφλεξης: 1±2°C	(ΕΛΟΤ EN ISO 1523)

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Το **FLOREX PRIMER** ανήκει στην κατηγορία Α/η Δ (Συνδεδετικά αστάρια). Οριακή Τιμή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης: 750 g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 725 g/l.

Απόχρωση

Άχρωμο.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το κυριότερο πλεονέκτημα του **FLOREX PRIMER** είναι ότι διατηρεί την αρχική απόχρωση του ξύλου. Σε αντίθετη περίπτωση η απευθείας εφαρμογή του **FLOREX** διαφοροποιεί την απόχρωση του ξύλου (σκουραίνει).

Η ξύλινη επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί **FLOREX PRIMER** παρουσιάζει εξαιρετική **υδατοαπωθητική ικανότητα** σε σύγκριση με μη βαμμένη επιφάνεια (ΕΛΟΤ EN ISO 927.5/έλεγχος σε pitch-pine).

Απόδοση

Πάχος ξηρού φιλμ ανά στρώση: ~10 μm.

Απόδοση: 13±1 m²/Lt, ανά στρώση, αναλόγως του είδους και της απορροφητικότητας του ξύλου.

Οδηγίες εφαρμογής

Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει προηγουμένως να γυαλοχαρτιστούν καλά (το δάπεδο με μηχανή πατωμάτων) και να απομακρυνθεί κάθε είδος σκόνης. Εάν υπάρχουν μικρορωγμές μπορούν να στοκαριστούν χρησιμοποιώντας **FLOREX PRIMER** και ηριονίδι.

Το **FLOREX PRIMER** εφαρμόζεται σε μία διάστρωση. Το **FLOREX** μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 4-6 ώρες αφού προηγηθεί ελαφρύ γυαλοχάρτισμα της ξύλινης επιφάνειας.

Μέθοδος βαφής: Πινέλο.

Διαλυτικό αραιώσης: Δεν αραιώνεται.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με το διαλυτικό S-1700.

Χρόνοι στεγνώματος

Στεγνό στην αφή: 5±2 λεπτά (ASTM D 1640).

Ελεύθερο σκόνης: 6±2 λεπτά.

Στεγνό σε βάθος: 30±10 λεπτά.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Σύνθετες σύστημα βαφής

Μετά την εφαρμογή του FLOREX PRIMER εφαρμόζεται το FLOREX. Για τη συντήρηση του ξύλου μπορεί να προηγηθεί ULTRAXYL.

Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.

Συσκευασία

Σε δοχεία του 1 Lt και των 2.5 Lt.

Αποθήκευση

1 χρόνο, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Για την προστασία του ξύλου από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες προηγείται η εφαρμογή **ULTRAXYL TOTAL**. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή του **FLOREX PRIMER** γίνεται μετά πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών.

*Εκδόθηκε: Οκτώβριος 2021
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο*