

# Florex Primer



## ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

### Описание на продукта

**FLOREX PRIMER** е прозрачен еднокомпонентен грунд на виилова основа за паркет. Той е основният слой на **FLOREX**. При грундиране с **FLOREX PRIMER** дървените повърхности стават водоотблъскващи и запазвай първоначалния си нюанс. Той се нанася лесно и изсъхва бързо.

### Препоръчителни употреби

Прилага се върху дървени паркет и вътрешни дървени конструкции като подложка за **FLOREX**.

### Технически характеристики

**Смола:** Винилова

**Плътност:** 0.91±0.02 gr/ml

(EN ISO 2811.01, 20°C)

**Производствен вискозитет:** 30±5 sec

(DIN 53211/4 mm, 20°C)

**Вискозитет при съхранение:** 30±5 sec

(DIN 53211/4 mm, 20°C)

**Твърди частици b.w.:** 21±2%

(EN ISO 3251)

**Твърди вещества b.v.:** 13±2%

(ISO 3233)

**Температура на запалване:** 1±2°C

(EN ISO 1523)

**ЛОС (летливи органични съединения): FLOREX PRIMER** принадлежи към категорията А/з РР (Фиксиращи грундиращи покрития). Гранична стойност за ЕС: 750 g/l. Готовият за употреба продукт съдържа макс. 725 g/l.

### Цветове

Чист

### Свойства

- Най-голямото предимство е, че запазва първоначалния нюанс на дървото.
- покритите дървени повърхности са по-отблъскващи водата в сравнение с непокритите повърхности (EN ISO 927.5 изпитване върху смолист бор).

### Разход

**Дебелина на сухия филм за един слой:** ~10 µm.

**Разход:** 13±1 m<sup>2</sup>/Lt, за един слой, в зависимост от вида на дървесината.

### Инструкции за употреба

Повърхностите, които ще се покриват с **FLOREX**, трябва да бъдат внимателно обработени с шкурка и почистени от прах. Подовете трябва да се подготвят с машина. Ако по пода има пукнатини могат да се покриват със смес от дървени стърготини и **FLOREX PRIMER** преди нанасянето на грунда.

**FLOREX PRIMER** се нанася в 1 слой. **FLOREX** може да се нанася след 5±1 часа след нанасянето на **FLOREX PRIMER**.

**Метод на нанасяне:** четка.

**Разреждане:** Не е необходимо разреждане.

Инструментите се почистват веднага след нанасянето с CHROTEX Solvent S-1700, сапун и вода.

### Време за сушене

**Сухо на допир:** 5±2 min (ASTM D 1640).

**Без прах:** 6±2 min.

**Изсъхване:** 30±10 min.

Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на ниска температура и висока относителна влажност.

---

### Система за покрития

След нанасянето на FLOREX PRIMER нанесете FLOREX. За защита на дървените повърхности от насекоми и гъбички, при нови подове се препоръчва да се нанесе 1 слой от импрегниращия лак ULTRAXYL TOTAL. FLOREX PRIMER може да се нанася след 15 дни.

*В зависимост от приложението могат да се прилагат и други системи.*

---

### Опаковка

Предлага се в кутии от 1 Lt и 2.5 Lt.

---

### Съхранение

1 година при условие, че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение.

---

### Здраве и безопасност

Моля обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай, че е необходима допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на материала.

---

### Бележки

- За защита на дървесината от насекоми или гъбички се препоръчва използването на **ULTRAXYL TOTAL. FLOREX PRIMER** може да се нанесе след 15 дни.

*Издадено: Декември 2021  
Настоящото издание замества всички останали*

