

Primex A-1300

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ



Описание на продукта

PRIMEX A-1300 е свързващ грунд на основата на разтворител за външна употреба. Той се отличава с висока устойчивост на алкали и е идеалният грунд за повърхности, които ще се боядисват с акрилни и зидарски бои. Той импрегнира и стабилизира повърхностите, осигурява водоотблъскващи свойства, подобрява адхезията и издръжливостта на горния слой.

Препоръчителни употреби

Използва се като подложка за външни повърхности, които се боядисват с емулсии, акрилни бои и зидарски бои на основата на разтворители.

Технически характеристики

Смола : Кополимери на стирен и акрилни смоли

Плътност: 0.85±0.03 gr/ml

(EN ISO 2811.01, 20°C)

Работен вискозитет: 20±3 sec

(DIN 53211/4 mm, 20°C)

Вискозитет при съхранение: 44±5 sec

(DIN 53211/4 mm, 20°C)

Твърди в-ва b.w.: 26±2%

(EN ISO 3251)

Твърди в-ва b.v.: 28±2%

(ISO 3233)

Точка на запалване: 42±4°C

(EN ISO 1523)

ЛОС (летливи органични съединения): PRIMEX A-1300 принадлежи към категория А/з РР (Свързващи грундове). [Гранична стойност на ЕС: 750 g/l (2010 г.) Готовият за употреба продукт съдържа макс. 720 g/l.

Цвят

Прозрачен.

Свойства

Устойчивост на течности: Не се забелязва промяна на филма

(EN ISO 2812.01)

Адхезия (Pull off на цимент): ≥ 2 N/mm²

(EN ISO 4624)

Адхезия (Pull off - емулсионни бои): ≥ 2 N/mm²

(EN ISO 4624)

Адхезия (Pull off - акрилни бои): ≥ 2 N/mm²

(EN ISO 4624)

Адхезия (Cross Cut на цимент): 0-1 (отличен)

(EN ISO 2409)

Адхезия (Cross Cut - емулсионни бои): 0-1 (отличен)

(EN ISO 2409)

Адхезия (Cross Cut - акрилни бои): 0-1 (отличен)

(EN ISO 2409)

Разход

Приблизително 12±2 m²/Lt за продукт разреден 100% с **CHROTEX Brush Solvent** или уайтспирит.

Инструкции за употреба

Повърхностите се почистват от прах и се отстраняват люещите се части. **PRIMEX A-1300** се нанася в един много тънък слой.

Метод на нанасяне: Четка, валик.

Разредител: CHROTEX BRUSH SOLVENT или уайтспирит.

Разреждане: Разрежете до 100% обемно.

Инструментите се почистват веднага след нанасяне с CHROTEX Brush Solvent или уайт спирт, сапун и вода.

Време за съхнене

Сухо: 25±5 min (ASTM D 1640).

Време за боядисване: 50±10 min.

Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на ниска температура и висока относителна влажност.

Опаковка

Предлага се в кутии от 1 Lt, 3.5 Lt и 15 Lt

Съхранение

2 години при условие че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение.

Здраве и безопасност

Моля обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай, че е необходима допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на материала.

Бележки

- За да се стабилизира основата се препоръчва да се нанесе **PRIMEX A-1300** преди полагането на шпакловката.
- **PRIMEX A-1300** може да се прилага върху повърхности от мазилка, бетон, мазилка и др.

Издадено: Юли 2021
Настоящото издание замества всички останали

