

Proplastex

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ



Описание на продукта

PROPLASTEX е водоразтворима шпакловка на основата на акрилни смоли. Тя е идеална за запълване и обработка на вътрешни повърхности от дърво, мазилка и др. Тя е много удобна за работа и не засъхва върху шпаклата. Притежава голяма еластичност и лесно следва свиванията и разширенията на дървото. Лесно и бързо се шлайфа с шкурка и предлага отличен краен вид.

Препоръчителни употреби

Прилага се върху вътрешни повърхности от мазилка, дърво и др.

Технически данни

Смола: Акрилна

Плътност: 1.76±0.09 g/ml

(EN ISO 2811.01, 20°C)

Вискозитет: 122±28 poise

(ISO 2884.02)

Твърди в-ва b.w.: 71±1%

(EN ISO 3251)

Твърди в-ва b.v.: 49±1%

(ISO 3233)

pH: 8.8±0.9

(ISO 976)

Цвят

Бял

Свойства

Има дълга обработваемост на шпатулата (време за работа).

Не изсъхва върху шпатулата.

It is easily sandpapered.

Изсъхва бързо.

Разход

Разход: Приблизително 2.5±0.5 m²/Kg, в зависимост от обработваната повърхност.

Инструкции за употреба

Преди нанасянето повърхностите трябва да са почистени от прах и да са отстранени люспестите части. Мазилките повърхности се грундира първо с **PRIMEX A-300** или **PRIMEX MICRO** а дървените повърхности - с **VELATURA**.

PROPLASTEX се нанася на тънки слоеве. Той може да се покрива с емулсионни или акрилни бои или емайлак, при условие че повърхността е предварително грундирана с **VELATURA**.

Метод на нанасяне: Шпатула.

Разреждане: Не е необходимо разреждане.

Инструментите се почистват веднага след нанасянето с обилно количество вода и сапун.

Време за съхнене

Дгу: 25±5 min (ASTM D 1640).

Може да се шлайфа след 2.5±0.5 h.

Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на ниска температура и висока относителна влажност.

Опаковка

Предлага се в кутии от 0.4 Kg, 0.8 Kg и 5 Kg.

Съхранение

1 година при условие, че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение.

Здраве и безопасност

Моля обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай, че е необходима допълнителна информация, вижте информационния лист за безопасност на материала.

Бележки

- **PROPLASTEX** не запълва толкова добре колкото шпакловка на маслено-смолиста основа тъй като съдържа вода. Има по-кратко отворено време и изсъхва по-бързо от маслената шпакловка.
- Директива 2004/42/ЕО не е приложима за **PROPLASTEX**.

*Издадено: Юни 2012
Настоящото издание замества всички останали*

