

Proplastex



FIȘA CARACTERISTICILOR TEHNICE

Descrierea produsului

PROPLASTEX este un stuc de culoare albă pentru construcții de interior, pe bază de rășini acrilice. Se aplică cu ușurință și nu se usucă pe spatulă. Se șlefuieste ușor și rapid, și oferind o aplicare perfectă.

Utilizări recomandate

Se recomandă pentru tencuitul suprafețelor din stuc, lemn, rigips, etc.

Caracteristici tehnice

Rășină: Acrilică

Densitate: 1.76 ± 0.09 gr/ml

(EN ISO 2811.01, 20°C)

Vâscozitate: 122 ± 28 poise

(ISO 2884.02)

Greutatea solidă: $71 \pm 1\%$

(EN ISO 3251)

Volumul solide: $49 \pm 1\%$

(ISO 3233)

pH: 8.8 ± 0.9

(ISO 976)

Nuanțe

Disponibil în alb.

Proprietăți

Are timp de lucru (open time) îndelungat.

Nu se usucă pe spatulă.

Se șlefuieste cu ușurință.

Se usucă repede.

Rata de aplicare

Rata de aplicare: Aproximativ $2\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \text{m}^2/\text{Kg}$, în funcție de starea suprafeței pe care se aplică.

Instrucțiuni de aplicare

Suprafețele se curăță de praf și reziduuri. Pe suprafețele din stuc, se aplică mai întâi un strat de grund **PRIMEX A-300** sau **PRIMEX MICRO**, în timp ce pe suprafețele de lemn se aplică un strat de grund **VELATURA**. **PROPLASTEX** se aplică așa cum este în straturi subțiri. În continuare, se poate revopsi direct cu vopsea acrilică sau cu vopsea lac, după ce s-a tencuit cu **VELATURA**.

Metoda de aplicare: Spatula.

Ponderea de diluare: Nu se diluează.

Instrumente de vopsit trebuie curățate cu apă abundentă și săpun imediat după folosire.

Timpi de uscare

Uscat: 25 ± 5 de minute (ASTM D 1640).

Timpul până la șlefuire: $2\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}$ ore.

Timpii de uscare și reaplicare pot fi prelungiți, în condiții de temperatură scăzută și umiditate relativă mare.

Ambalare

Disponibil în recipiente de 0.4Kg, 08Kg și 5Kg.

Depozitare

1 an, cu condiția să rămână în cutii închise și în condiții normale de depozitare.

Sănătate și siguranță

Vă rugăm să consultați eticheta menționată pe cutie. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de Securitate a Materialului.

Note

- Deoarece **PROPLASTEX** conține suficientă apă, nu umple atât de bine precum un stuc pe bază de ulei.
- **PROPLASTEX** are un timp de lucru mai scurt și se usucă mai repede decât un stuc pe bază de ulei.

*Editat: Septembrie 2022
Această ediție înlocuiește toate celelalte ediții precedente.*

