

Smalton

Импрегниращ лак за каменни повърхности

Smaltover

Двукомпонентен полиуретанов лак за каменни повърхности

ULTRA stone Aqua

Импрегниращ препарат за камък



Smalton

Импрегниращ лак за каменни повърхности

ОПИСАНИЕ -

УПОТРЕБА

ОПАКОВКА

НАНАСЯНЕ

СЪХНЕНЕ

РАЗХОД

ЗАБЕЛЕЖКИ

Чист, безцветен, еднокомпонентен акрилен лак за камък. Нанася се на каменни повърхности и върху естествени и изкуствени конструктивни материали (камък, мрамор, варовик, тухли, керамика, цимент и др.) за вътрешни и външни повърхнини. Защишава ефективно и подобрява окончателната повърхност.

В кутии от 0.75 Lt. и 2.5 Lt.

Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде почистена от масла, парафини и други смазки. Повърхността трябва да се остави да изсъхне ако е мита.

SMALTON се нанася еднакратно.

Инструментите се почистват веднага след работа с разредител за четка на **CHROTEX**, сапун и вода.

На прах: 12±4 мин.

Напълно сух: 18±5 мин. Времето за съхнене се увеличава при ниски температури и висока влажност.

5-7 m²/Lt за ръка.

SMALTON не се препоръчва за употреба върху повърхнини по които ще се ходи, за целта е по-подходящ **SMALTOVER**.

Smaltover

Двуконпонентен полиуретанов лак за каменни повърхности

ОПИСАНИЕ -

УПОТРЕБА

ОПАКОВКА

НАНАСЯНЕ

СЪХНЕНЕ

РАЗХОД

ЗАБЕЛЕЖКИ

водоразтворим, без мирис, импрегниращ препарат за камък. Специална смес от силани-силоксани. Предпазва абсорбиращо-порестите повърхности от влага, водоустойчив, проникване на вода и отлична устойчивост на масла. Нанася се един слой, не образува филм и затова не пожълтява и не променя външния вид на обработената повърхност.

В кутии от 0.66 Kg компонент А и 0.33 Kg компонент В.

Повърхността трябва да се изтърка и прахта да се премахне. Ако повърхнината е била мита предварително, то тя трябва да бъде изсушена добре преди нанасянето на лака. Смесете 2A:1B обемен единици и бъркайте непрекъснато. Живота на сместа е 4.5-5.5 часа при 20°C. **SMALTOVER** се нанася двукратно. Втората ръка се полага 24 часа след първата. Не е необходимо разреждане.

Инструментите се почистват веднага след работа с разредител **S-1701** на **CHROTEX**, сапун и вода.

На прах: 60±10 мин.

Напълно сух: 6±1/2 часа. Повторно нанасяне след 24 часа.

9-11 m²/Kg за ръка.

1. Повърхностите могат да се ползват 2 дни след нанасянето на **SMALTOVER**.

2. **SMALTOVER** трябва да се нанася върху напълно суха повърхност и ниска влажност на въздуха.

ULTRAstone Aqua

Импрегниращ препарат за камък

ОПИСАНИЕ

ОПАКОВКА

НАНАСЯНЕ

СЪХНЕНЕ

РАЗХОД

ЗАБЕЛЕЖКИ

Чист, безцветен, еднокомпонентен акрилен лак за камък. Нанася се на каменни повърхности и върху естествени и изкуствени конструктивни материали (камък, мрамор, варовик, тухли, керамика, цимент и др.) за вътрешни и външни повърхнини. Защишава ефективно и подобрява окончателната повърхност.

Предлага се в кутии от 0.75 Lt и 2.5 Lt.

Преди прилагането, повърхността се почиства основно от прах, масла, мазнини, стар лак, остатъци от боя и др. Не изисква разреждане. Нанесете един слой **ULTRASTONE AQUA** в достатъчно количество, така че да може лесно да се разстеле. Разнесете на кръст и оставете да попие. При силно абсорбиращи повърхности, нанесете втори слой веднага след първия докато е все още е мокър.

Сух на допир 15±5 минути. Следващ слой при необходимост веднага след на първата ръка.

10±2 m²/Lt в зависимост от порестата структура на повърхността.

1. **ULTRASTONE AQUA** е водоотблъскващ препарат, който оставя повърхността да диша.

2. Най-голямото проникване на продукта се получава, когато повърхността е възможно най-суха.

3. За повърхности изложени на неблагоприятни атмосферни условия се препоръчва да се нанесе допълнителен слой веднага след абсорбцията на първия.