

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



Περιγραφή προϊόντος

Ο **ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ** είναι βραδυστέγνωτος και μαλακός στόκος σπάτουλας με βάση τροποποιημένες ελαιορητίνες.

Συνιστώμενες χρήσεις

- α. Μεταλλικές επιφάνειες, για γεμίματα αρμών, ρωγμών κ.ά. (υδραυλικοί, κ.ά.).
β. Ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ξύλινες βάρκες, κ.ά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρητίνη: Αλκυδική

Πυκνότητα: 2.30±0.10 gr/ml

(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01, 20°C)

Ιξώδες: ΤΗΙΧΟ

Στερεά κ.β.: 89±2%

(ΕΛΟΤ EN ISO 3251)

Απόχρωση

Λευκή.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Πρόσφυση (Cross Cutting σε μέταλλο): 3-5, αναλόγως του πάχους εφαρμογής (ΕΛΟΤ EN ISO 2409)

Ευκαμψία σε κυλινδρικό άξονα (Mandrel):

> 20 mm OK, αναλόγως του πάχους εφαρμογής

(ΕΛΟΤ EN ISO 1519)

Οδηγίες εφαρμογής

Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας γιατί ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα στους χρόνους στεγνώματος και τριψίματος. Επίσης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μεγάλος πάχους διότι στεγνώνει επιφανειακά, ενώ στο βάθος ο στόκος παραμένει μαλακός και φυσικά δεν μπορεί να τριφτεί. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται σε λεπτές διαστρώσεις.

Μέθοδος βαφής: Σπάτουλα.

Διαλυτικό αραιώσης: Δεν αραιώνεται.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό.

Χρόνοι στεγνώματος

Στεγνό στην αφή: 1½±½ ώρες (ASTM D 1640).

Στεγνό: 3±1 ώρες.

Τρίψιμο: (Ντουκόχαρτο Νο 180): 7±1 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Σύνηθες σύστημα βαφής

Μετά την εφαρμογή του ΣΤΟΚΟΥ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ακολουθεί βαφή της επιφάνειας με αλκυδικό σύστημα βαφής.

Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.

Συσκευασία

Συσκευάζεται σε δοχεία του 1 Kg.

Αποθήκευση

1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Μπορεί να επικαλυφθεί μόνο από προϊόντα αλκυδικής βάσης, χωρίς ισχυρούς διαλύτες.
- Κατά την συσκευασία η επιφάνεια του στόκου καλύπτεται από ειδική «λαδόκολλα» που πρέπει να ξανατοποθετείται. Σε περίπτωση ανάγκης καλύπτεται με νερό που αποχύνεται πριν την επαναχρησιμοποίηση του στόκου.
- Να μην χρησιμοποιείται λάδι (λινέλαιο, κ.ά.), διότι υπάρχει κίνδυνος, να μην στεγνώνει ο στόκος.
- Εφαρμογή του στόκου σε χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήματα στους χρόνους στεγνώματος.
- Ο **ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ** δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

*Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2021
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο*

