

# ULTRASTONE Aqua



## ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

### Описание на продукта

**ULTRASTONE AQUA** е импрегиращ защитен продукт за камък на водна основа, без мирис. Той се основава на специална смес от силани - силоксани. Предпазва абсорбиращи - порести повърхности от влага и придава водоотблъскване, водоустойчивост, проникване и отлична устойчивост на масла. **Нанася се лесно** в един слой, **не образува филм**, поради което **не пожълтява** и **не променя външния вид** на боядисаната повърхност.

### Препоръчителни употреби

Използва се за защита и декорация на интериорни и екстериорни каменни повърхности, както и на различни естествени и изкуствени строителни материали (като камъни, мрамор, варовик, тухли, керамика, цимент, фуги, декоративни финишни замазки на циментова основа и др.).

### Технически характеристики

**Свързващи в-ва** : силан - силоксан

**Плътност:** 1.00±0.03 gr/ml

**Работен вискозитет:** 45±10 sec

**Вискозитет при съхранение:** 50±15 sec

**Твърди в-ва b.w.:** 5±2.5%

**Твърди в-ва b.v.:** 4±3%

**pH:** 8.5±0.5

(EN ISO 2811.01, 20°C)

(DIN 53211/2 mm, 20°C)

(DIN 53211/2 mm, 20°C)

(EN ISO 3251)

(ISO 3233)

(ISO 976)

**ЛОС (летливи органични съединения): ULTRASTONE AQUA** принадлежи към категорията А/и ВР (Еднокомпонентни покрития за изпълнение) Гранична стойност за ЕС: 140 g/l. Готовият за употреба продукт съдържа макс. 5 g/l.

### Цвят

Прозрачен безцветен

### Свойства

**Водопропускливост (W<sub>24</sub>):** <0,1 Kg/m<sup>2</sup>.h<sup>0.5</sup>

**Устойчивост на вода:** Без видими нарушения

**Степен на проникване (Chalk test):** 21-25mm

(ЕЛОТ EN 1062.03)

(ЕЛОТ EN ISO 2812.04)

(вътрешност тест)

### Разход

**Разход:** 10±2 m<sup>2</sup>/Lt, в зависимост от поръзността на повърхността.

### Инструкции за употреба

Преди нанасяне повърхността се почиства добре от прах, масла, мазнини, стар лак, отлепена боя и др. Не се изисква разреждане.

**ULTRASTONE AQUA** се нанася на един слой, като се оставя достатъчно количество, за да може да се разнесе лесно. Нанесете кръстосано и оставете да се абсорбира. Ако е необходимо, върху много абсорбиращи повърхности, вторият слой може да се нанесе веднага след първия и докато е все още влажен.

**Метод на нанасяне:** Метод на нанасяне: четка, валик, спрей.

**Разреждане:** Не е необходимо разреждане.

Инструментите се почистват веднага след нанасянето със сапун и вода.

### Време за съхнене

**Изсъхване при допир:** 15±5 min

**Време за повторно нанасяне на покритието:** ако е необходимо, веднага след абсорбирането на първата ръка.

Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на ниска температура и висока относителна влажност и варира в зависимост от порьозността на повърхността.

---

### Опаковка

Предлага се в кутии от 0.75 Lt и 2.5 Lt.

---

### Съхранение

Най-малко 1 година при условие, че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение.

---

### Здраве и безопасност

Моля, обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай, че е необходима допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на материала.

---

### Бележки

- **ULTRASTONE AQUA** е водоотблъскващ, като същевременно оставя повърхността да диша.
- Най-голямо проникване на продукта се получава, когато повърхността съдържа възможно най-малко влага.
- За по-голяма защита на повърхности, изложени на неблагоприятни атмосферни условия, се препоръчва нанасянето на допълнителен слой веднага след попиването на първия.

*Издадено: Март 2021  
Настоящото издание замества всички останали*

