

# ULTRAXYL Βερνίκι

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



### Περιγραφή προϊόντος

Το **ULTRAXYL ΒΕΡΝΙΚΙ** είναι συντηρητικό βερνίκι διαλύτη, αλκυδικής βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Χάρη στην ειδική του σύνθεση επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει» και εμποδίζει το νερό και την υγρασία να απορροφηθούν. Παρέχει **ισχυρή προστασία** από την καταστροφική δράση των υπεριωδών (UV) ακτίνων του ήλιου, τη βροχή **και την υγρασία**. Δίνει **σατινέ εμφάνιση** και **δεν ξεφλουδίζει** ενώ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλή οσμή.

### Συνιστώμενες χρήσεις

Σε ξύλινες επιφάνειες όπως, κουφώματα, ξύλινα κάγκελα, ξύλινες επενδύσεις και γενικά σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές όπου απαιτείται προστασία και διακόσμηση του ξύλου.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Ρητίνη:** Αλκυδική

**Πυκνότητα:** Άχρωμο: 0.90±0.020 gr/ml (ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01, 20°C)  
Αποχρώσεις: 0.92±0.02 gr/ml

**Ιξώδες Παραγωγής:** 150±20 sec (DIN 53211/2 mm, 20°C)

**Ιξώδες Έτους:** 155±25 sec (DIN 53211/2 mm, 20°C)

**Στερεά κ.β.:** Άχρωμο: 57±2.5% (ΕΛΟΤ EN ISO 3251)  
Αποχρώσεις: 58±2.5%

**Στερεά κ.ό.:** 50±3% (ISO 3233)

**Σημείο ανάφλεξης:** 46±2°C (ΕΛΟΤ EN ISO 1523)

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):** Το **ULTRAXYL ΒΕΡΝΙΚΙ** ανήκει στην κατηγορία Α/ε Δ (Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 400 g/l. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399 g/l.

### Απόχρωση

Άχρωμο και 8 φυσικές αποχρώσεις. Όλες οι αποχρώσεις αναμειγνύονται μεταξύ τους.

### Ποιοτικά χαρακτηριστικά

**Στιλπνότητα 60°:** 90±5 (ΕΛΟΤ EN ISO 2813)

**Πρόσφυση (Pull Off):** ≥ 2 N/mm<sup>2</sup> (ΕΛΟΤ EN ISO 4624)

### Απόδοση

**Πρακτική απόδοση:** 17.5±2.5 m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

### Οδηγίες εφαρμογής

Οι επιφάνειες καινούριου ξύλου πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, ρετσίνα και η υγρασία του ξύλου χαμηλή (περίπου 17-25%). Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν καλά απομακρύνοντας κάθε ίχνος παλιού βερνικιού ή χρώματος με το αφαιρετικό χρωμάτων **REMOVER**.

Για επιπλέον προστασία άβαφων επιφανειών από ξυλοφάγα έντομα (σαράκι, τερμίτες) συνιστάται να προηγηθεί 1 στρώση **ULTRAXYL TOTAL**.

Το **ULTRAXYL ΒΕΡΝΙΚΙ** εφαρμόζεται σε 2-3 διαστρώσεις. Για μεγαλύτερη προστασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών συνιστάται η εφαρμογή 3 διαστρώσεων, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία να είναι έγχρωμη. Έτσι εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

**Μέθοδος βαφής:** Πινέλο, πιστόλι.

**Διαλυτικό αραιώσης:** Δεν αραιώνεται.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ και σαπουνάδα.

### **Χρόνοι στεγνώματος**

**Στεγνό:** 4½±½ ώρες (ASTM D 1640).

**Επαναβαφή:** 24 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής αυξάνονται σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

---

### **Σύνηθες σύστημα βαφής**

Μπορεί να προηγηθεί η εφαρμογή συντηρητικού ξύλου ULTRAXYL TOTAL.

*Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.*

---

### **Συσκευασία**

Σε δοχεία των 0.75 Lt. Το άχρωμο συσκευάζεται σε δοχεία των 0.75 Lt και 2.5 Lt.

---

### **Αποθήκευση**

2 έτη, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

---

### **Υγιεινή και ασφάλεια**

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

---

### **Παρατηρήσεις**

- Πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης το προϊόν χρειάζεται καλή ανάδευση.
- Τα έγχρωμα ULTRAXYL Βερνίκι έχουν μεγάλες αντοχές στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερος στον ήλιο.

*Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2021  
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο*

