

ULTRAXYL

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ



Описание на продукта

ULTRAXYL е импрегниращ препарат за дърво, за екстериорна и интериорна употреба, който предлага **защита срещу плесени** (изгниване, цианоза и т.н.). Навлиза дълбоко в порите на дървесината, позволявайки ѝ да "диша". Предлага силна защита от катастрофалното въздействие на ултравиолетовите лъчи (UV) на слънцето, дъжда и влагата.

Препоръчителни употреби

Нанася се върху външни и вътрешни дървени повърхности като прозорци, врати, мебели, огради и др.

Технически характеристики

Смола: Алкидна

Плътност: Безцветен: 0.83 ± 0.02 gr/ml,

Нюанси: 0.84 ± 0.04 gr/ml

(EN ISO 2811.01, 20°C)

Работен вискозитет: 55 ± 10 sec

(DIN 53211/4 mm, 20°C)

Вискозитет при съхранение: 55 ± 10 sec

(DIN 53211/4 mm, 20°C)

Твърди в-ва b.w.: Безцветно: $19 \pm 2.5\%$, Разцветки: $25.5 \pm 4\%$

(EN ISO 3251)

Твърди в-ва b.v.: Безцветно: $14 \pm 3\%$, Разцветки: $19 \pm 4.5\%$

(ISO 3233)

Точка на запалване: $43 \pm 2^\circ\text{C}$

(EN ISO 1523)

ЛОС (летливи органични съединения): **ULTRAXYL** принадлежи към категория А/з РР (Свързващи грундове, които оказват влияние върху хидрофобните свойства и предпазват дървото от синьо петно). ЛОС на ЕО: 750 g/l. Готовият за употреба продукт съдържа максимално 695 g/l.

Цветове

Безцветен и 13 натурални разцветки. Всички разцветки се смесват помежду си.

Свойства

–Предлага на дървесината защита срещу плесени, които я унищожават (цианоза, изгниване).

–Навлиза в дървесината, не образува мембрана и следователно не се подува, не се пропуква и не се отлепва. Запазва, защитава и украсява.

–Има UV филтри и защитава дървесината от ултравиолетовите лъчи.

Разход

Разход: 13.5 ± 2.5 m²/Lt за един слой, в зависимост от вида и влажността на дървесината.

Инструкции за купотреба

Дървената повърхност трябва да бъде чиста от прах, масло, смола и нивото на влага на дървото да е ниско (не повече от 17-25%). Повърхностите, които вече са боядисани със стари бои или лакове, трябва да бъдат третирани с **CHROTEX REMOVER**, шлифовани, измити и почистени от прах. Върху външната гола дървесина първо нанесете един слой импрегниращ консервант **ULTRAXYL TOTAL** за защита срещу насекоми, унищожавачи дървото. **ULTRAXYL** е готов за употреба. Съдържанието на кутията трябва да се разбърква добре преди и често по време на употреба. На нови повърхности нанесете 2-3 слоя **ULTRAXYL**. Първият слой трябва да бъде безцветен **ULTRAXYL**, а следващите слоеве трябва да са с цвят **ULTRAXYL**. В случай, че

последва **ULTRAXYL OCEAN**, нанесете 1 слой **ULTRAXYL**. Нанасянето на лак се препоръчва след пълно изсъхване (поне 5-8 дни).

Метод на нанасяне: Четка, валик, потапяне, пръскане.

Разреждане: Не е необходимо разреждане.

Веднага след употреба измийте инструментите с CHROTEX BRUSH SOLVENT или white spirit и сапун.

Време за съхнене

Сухо: 3½±½ часа (ASTM D 1640).

Повторно боядисване: 24 часа.

Времето за съхнене и повторно нанасяне на покритието може да се удължи при условия на ниска температура и висока относителна влажност.

Система за покрития

Може да се употребят в последствие и продуктите **ULTRAXYL OCEAN**.

В зависимост от приложението могат да се прилагат и други системи.

Опаковка

Цветните нюанси се предлагат в кутии с вместимост 0,75 Lt и 2,5 Lt. Безцветните се предлагат и в кутии от 5 Lt и 15 Lt.

Съхранение

3 години, при условие че кутиите останат затворени и при нормални условия на съхранение.

Здраве и безопасност

Моля, обърнете внимание на етикета върху кутията. В случай, че е необходима допълнителна информация, вижте информационния лист за безопасност на материала.

Бележки

- Цветните нюанси на **ULTRAXYL** имат по-добра устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи.
- След години повърхността може лесно да бъде повторно боядисана.

Издадено: Декември 2021
Настоящото издание замества всички останали

